



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र)
National Test House (Eastern Region)

ब्लॉक - सीपी, सेक्टर - V, साल्ट लेक सीटी, कोलकाता - 700 091
Block-CP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091



परीक्षण प्रमाण पत्र

TEST CERTIFICATE

INTERIM/FINAL REPORT

परीक्षण प्रमाण पत्र सं
Test Certificate No
NTH(ER)/RPPT/2017/00159A

जारी होने की तिथि
Date of Issue
07/07/2017

कोड नं
Code No
1487744315661

पृष्ठ
Page
1

पृष्ठों की संख्या
No of Pages
4

जिसे जारी करना है
Issued To

: TECHNONICOL INDIA PRIVATE LIMITED

पता
Address

: Jawahar Nagar Road No. 4, Goregaon West, Mumbai- 400104.

ग्राहक का सन्दर्भ सं एवं दिनांक
Customer's Ref. No.

: NIL

Date: 21/02/2017

पंजिका सं एवं दिनांक
Register No & Date

: 00159/NTH(ER)/RPPT/24/02/2017

परीक्षण सामग्री का विवरण
Description of Test Item

: One sample stated as "3 mm PE finished polyester reinforced APP Membrane".

परीक्षण सामग्री का पहचान
Identification of Test Item

: Brand: ULTRAPLAST B
Product Lot No. :3788
Mfg dt: 12.11.2016

नमूना का विशिष्टि (यदि हों)
Product Specification (If any)

: As per customer's tests request.

नमूना प्राप्ति की तिथि
Date of Receipt of the Test Item

: 22/02/2017

कार्य सम्पादन की तिथि
Date(s) of Performance of Tests

: From: 15/06/2017 To: 07/07/2017

व्यावहृत प्रणाली का पहचान
Method(s) used for Test

: On the lines of ASTM D 36, ASTM D 5147, EN 12311, AWWA C 203

नमूना प्रक्रिया जहाँ प्रासंगिक हों
Sampling Procedure where relevant

: NA.

Tested By

Debashish Sarkar
Scientist-SB(RPT)

Checked By

Dr. Somit Neogi
Scientist-SB(Civil)

Approved By

Debashish Bhattacharyya
Scientist-SD(Mechanical)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र)
National Test House (Eastern Region)

ब्लॉक - सीपी, सेक्टर - V, साल्ट लेक सीटी, कोलकाता - 700 091
Block-CP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091



परीक्षण प्रमाण पत्र

TEST CERTIFICATE

INTERIM/FINAL REPORT

परीक्षण प्रमाण पत्र सं.
Test Certificate No
NTH(ER)/RPPT/2017/00159A

जारी होने की तिथि
Date of Issue
07/07/2017

कोड नं
Code No
1487744315661

पृष्ठ
Page
2

पृष्ठों की संख्या
No of Pages
4

Sl. No.	Test Name	Test Result	Limit
1	Softening Point, deg.C	151	--
2	Tear Strength , Longitudinal direction, N	529	--
3	Tear Strength , Transverse direction, N	470	--
4	Peel-off adhesion	Satisfactory.	--
5	Thickness, mm	3.1	--

Tested By

Debasish Sarkar

Scientist-SB(RPT)

Checked By

Dr. Somit Neogi

Scientist-SB(Civil)

Approved By

Debashis Bhattacharyya

Scientist-SD(Mechanical)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र)
National Test House (Eastern Region)

ब्लॉक - सीपी, सेक्टर - 5, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700 091
Block-CP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091

परीक्षण प्रमाण पत्र

TEST CERTIFICATE

Form No : NTH/SL/F/5



INTERIM/FINAL REPORT

परीक्षण प्रमाण पत्र सं.
Test Certificate No
NTH(ER)/RPPT/2017/00159A

जारी होने की तिथि
Date of Issue
07/07/2017

कोड नं
Code No
1487744315661

पृष्ठ
Page
3

पृष्ठों की संख्या
No of Pages
4

Sl. No.	Test Name	Test Result	Limit
6	Weight, kg/sq m	3.806	--
7	Water absorption, %	1.84	--
8	Dimensional Stability (longitudinal & transverse), %	Longitudinal direction: (+)0.2 Transverse direction: (+)0.3 Thickness: (+)0.2 mm	--
9	Joint Shear Resistace, Longitudinal direction, N/50 mm	782	--
10	Joint Shear Resistace, Transverse direction, N/50 mm	691	--

Tested By

Debasish Sarkar
Scientist-SB(RPT)

Checked By

Dr. Somit Neogi
Scientist-SB(Civil)

Approved By

Debashis Bhattacharyya
Scientist-SD(Mechanical)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पूर्वी क्षेत्र)
National Test House (Eastern Region)

ब्लॉक - सीपी, सेक्टर - 5, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700 091
Block-CP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091

परीक्षण प्रमाण पत्र

TEST CERTIFICATE

Form No : NTH/SL/F/5



INTERIM/FINAL REPORT

परीक्षण प्रमाण पत्र सं.
Test Certificate No
NTH(ER)/RPPT/2017/00159A

जारी होने की तिथि
Date of Issue
07/07/2017

कोड नं
Code No
1487744315661

पृष्ठ
Page
4

पृष्ठों की संख्या
No of Pages
4

Sl. No.	Test Name	Test Result	Limit
11	Water Impermeability	Satisfactory under 29 psi water pressure. No leakage was observed.	--
टिप्पणी Note	:	--	
कैफियत Remarks	:	NA.	

Tested By

Debasish Sarkar
Scientist-SB(RPT)

Checked By

Dr. Somit Neogi
Scientist-SB(Civil)

Approved By

Debashis Bhattacharyya
Scientist-SD(Mechanical)